

Moetselwerk.

Per M³ in Basterdtras = ~~stak~~
 Sandhoofd van Klipscheen (Kalksteen)
 murus van gebroken id
 " " " Luchtmortel

Kalk	roode aarde	zand	Water
0.25	0.25	0.25	1.2
0.2	0.2	0.2	1.2
0.2		0.4	4.50


elt. M² is
 met slake lang 90
 " " " " 60
 → slake kalksteen 26 x 12 1/2

arbeiders

in Basterdtras
 " Luchtmortel

Werk laag	Werk laag	Werk laag
2	0.2	6
2	0.2	6

1/2 Rollaag op een
 plaats laag per 1 M²



0.5	0.5	0.5	0.5	0.03	0.022	0.022	90
-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	----

Flaeschwerk
 Luchtmortel per M² = berapping
 Sterke tras " = voor vloeren in water.
 " Basterdtras " = " " bescherming
 Basterd " " = " " gesmoord
 Slappe basterdtras " = " " voor pleisterwerk

0.01326	0.01576	-
0.01326	0.01576	-
0.01326	0.01038	0.00515
0.01326	0.00738	-
0.01326	0.00515	0.01038

Analysen Chen: Cement (Cebu Seco)

54 deel gebrooken Kalk

6 " aluin

40 " versoch blaes

Wete vermengd = lym

minder deti

2 of 3 x op karton = handhard